

~~Гос~~ Гос С ССР.

17



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**МАТЕРИАЛЫ АНТИФРИКЦИОННЫЕ
ПОРОШКОВЫЕ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА**

МАРКИ

ГОСТ 26802—86

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Академией наук Украинской ССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

**В. Н. Клименко, М. М. Симонович, И. М. Федорченко, Л. И. Пугина,
А. Е. Куцевский, А. Т. Пекарник, Л. Д. Бернацкая**

ВНЕСЕН Академией наук Украинской ССР

Вице-президент **И. К. Походня**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 января 1986 г. № 149

*Редактор И. В. Виноградская
Технический редактор Г. А. Макарова
Корректор В. С. Черная*

Сдано в наб. 02.02.86 Подп. в печ. 10.03.86 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,77 уч.-изд. л.
Тир. 20 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета», Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 1321

**МАТЕРИАЛЫ АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПОРОШКОВЫЕ
НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА****Марки**

Iron-based powder antifriction materials. Types

**ГОСТ
26802—86**

ОКСТУ 1479

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 января 1986 г. № 149 срок действия установлен

с 01.01.87до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на антифрикционные порошковые материалы на основе железа, предназначенные для деталей узлов трения машин и механизмов.

2. Марки, химический состав и физико-механические свойства антифрикционных порошковых материалов на основе железа должны соответствовать приведенным в таблице.

3. Предел прочности при изгибе, временное сопротивление при растяжении и ударная вязкость антифрикционных порошковых материалов приведены в справочном приложении 1.

4. Условия работы и области применения материалов приведены в рекомендуемом приложении 2.

5. Соответствие обозначений антифрикционных порошковых материалов на основе железа, ранее применявшимся в нормативно-технической документации, приведено в справочном приложении 3.

Марки	Массовая доля элементов, %					
	Железо	Никель	Медь	Фосфор	Молибден	Углерод
ПА-Ж	Ос- таляков	—	—	—	—	Не более 0,3
ПА-ЖД	.	—	2,5—3,5	—	—	0,3
ПА-ЖД5	.	—	4,8—10,0	—	—	0,5
ПА-ЖК	.	—	—	—	—	0,3
ПА-ЖДК	.	—	2,3—3,5	—	—	0,5
ПА-ЖГр	.	—	—	—	—	0,5—1,2
ПА-ЖГр2	.	—	—	—	—	1,4—2,0
ПА-ЖГр3	.	—	—	—	—	2,2—3,2
ПА-ЖГрД	.	—	2,3—3,5	—	—	0,5—1,2
ПА-ЖГр2Д	.	—	2,5—3,0	—	—	1,5—2,8
ПА-ЖГрД5	.	—	4,8—10,0	—	—	0,7—1,3
ПА-ЖГрК	.	—	—	—	—	0,6—1,2
ПА-ЖГр2К	.	—	—	—	—	2,0—2,8
ПА-ЖГрДК	.	—	2,3—3,5	—	—	0,8—1,5
ПА-ЖГрДК1	.	—	2,3—3,5	—	—	0,5—1,2
ПА-ЖГрДК6	.	—	2,7—3,5	—	—	0,6—1,5
ПА-ЖГрЛ	.	—	12,0—15,0**	—	—	0,4—1,5
ПА-ЖГрЦс	.	—	—	—	—	0,6—1,4
ПА-ЖГр3Цс	.	—	—	—	—	2,2—3,2
ПА-ЖГрЦсОК	.	—	—	—	—	0,7—1,4
ПА-ЖГрФК	.	—	—	0,3—0,7	—	0,6—1,2
ПА-ЖГрФ1К	.	—	—	0,8—1,2	—	0,6—1,2
ПА-ЖГрДФК	.	—	2,5—3,5	0,1—0,5	—	0,2—0,6

		Физико-механические свойства		
Сера	Другие компоненты	Пористость, %	Твердость НВ, МПа, не менее	Микроструктура
—	—	17—34	200	Феррит, поры, допускается перлит до 20 %
—	—	12—28	450	То же
—	—	16—27	500	То же, допускаются отдельные включения меди и цементита до 10 %
0,1—0,5	—	17—22	400	Феррит, включения сульфидов, поры, допускается перлит до 20 % и отдельные включения цементита до 5 %
0,2—0,4	—	15—23	450	То же
—	—	15—25	500	Перлит, графит, поры, допускается феррит до 40 %, включения цементита до 10 %
—	—	15—25	500	То же
—	—	15—25	450	»
—	—	15—25	600	»
—	—	13—23	600	»
—	—	16—27	500	То же, допускаются включения меди
0,6—1,0	—	17—23	500	Перлит, графит, включения сульфидов, поры, допускается феррит до 40 %, отдельные включения цементита до 15 %
0,6—1,0	—	17—25	600	То же
0,2—0,5	—	15—25	600	»
0,6—1,0	—	17—25	600	»
1,6—6,0	—	18—25	600	Зернистый перлит, твердый раствор меди в железе, сульфиды, поры, допускаются включения и разорванная сетка цементита
—	Zn 5,0—7,0**	Не более 18	600	Перлит, латунь, допускается феррит до 40 % и включения цементита до 15 %
0,4—1,1*	Zn не более 2,7*	15—20	500	Перлит, сульфиды, графит, поры, допускается феррит до 30 % и включения цементита до 15 %
0,6—1,3*	Zn не более 2,7*	10—20	600	Перлит, сульфиды, графит, поры, допускается феррит до 30 % и включения цементита до 15 %
1,5—1,9*	Zn » 2,7* Sn 0,8—1,2	14—20	500	Перлит, феррит 30—60 %, сульфиды, графит, поры
0,8—1,2	—	До 20	1100	Перлит, сульфиды, фосфористая эвтектика, поры, допускается феррит до 40 %
0,8—1,2	—	Не более 20	1200	То же
0,1—0,4	—	17—25	600	»

Марки	Массовая доля элементов, %					
	Железо	Никель	Медь	Фосфор	Молибден	Углерод
ПА-ЖГрДФМс	Ос- талийно	—	2,5—3,5	0,1—0,5	1,5—2,0*	0,2—0,6
ПА-ЖГрДМс	"	Не более 1,5	2,5—3,5	—	1,5—3,6*	0,6—1,3
ПА-ЖГрЗМ	"	—	—	—	13,0—16,0	1,8—3,0
ПА-ЖНГрЗМ	"	39,0—43,0	—	—	13,0—16,0	1,8—3,0
ПА-ЖНГр:0Цс	"	40,0—44,0	—	—	—	7,5—11,0
ПА-ЖФК	"	—	—	0,3—0,7	—	—
ПА-ЖФ1К	"	—	—	0,8—1,2	—	—
ПА-ЖФКМ	"	—	—	1,0—1,2	2,4—2,6	—
ПА-ЖХ20КБ	"	—	—	—	0,2—0,5*	0,2—0,8
ПА-ЖХ18Н15КБ	"	12,0—16,0	—	—	0,2—0,5*	0,5—1,5

* Компоненты введены в виде сульфидов металлов.

** Элементы пропитывающего сплава латуни Л69.

Примечания:

1. В обозначении марок перед дефисом буквы указывают: П — на при-
тифрикционный. После дефиса следует буквенное обозначение основы материала
Х — хром, Н — никель, Ф — фосфор, Б — бор, К — сера, Мс — дисульфид
Цифры, стоящие после букв, указывают на содержание определенного эле-
мента одних и тех же элементов.

2. Интервал пористости, суженный для материала деталей узлов трения, и
интервала пористости и дополнительные требования к микроструктуре материала
Минимальное допускаемое значение твердости материала деталей ($HV_{дет}$)

$$HV_{дет} = HV + K(\theta_{max} - \theta),$$

где HV — минимальная величина твердости по данным таблицы, МПа;

K — поправочный коэффициент, характеризующий изменение твердости от
менее: 8,0 — ПА-ЖГрДМс, ПА-ЖХ20КБ; 10,0 — ПА-ЖГрЗЦс, ПА-
ПА-ЖГрД; 17,1 — ПА-Ж; 17,5 — ПА-ЖД; 18,0 — ПА-ЖГрДК;
ПА-ЖГр2К; 37,5 — ПА-ЖГр2; 40,0 — ПА-ЖД5; 54,5 — ПА-

θ_{max} — максимальная величина пористости материала по данным таблицы,

θ — максимальная величина пористости для установленного интервала
изделия, %.

		Физико-механические свойства		
Сера	Другие компоненты	Пористость, %	Твердость НВ, МПа, не менее	Микроструктура
0,6—1,5*	—	18—23	500	То же и до 10 % цементита
1,5—2,4*	—	15—25	700	Перлит, сульфиды, свободный графит, поры, допускается до 40 % феррита и до 10 % цементита
—	—	15—23	600	Перлит, свободный графит, отдельные включения карбидов до 15%, феррит до 30%, поры
—	—	12—23	700	Твердый раствор с участками перлита и мартенситоподобной структуры, отдельные включения карбидов, свободного графита, поры
0,4—1,2*	Zn не более 1,9*; Mn не более 2,2	8—18	230	Твердый раствор с включениями участков перлита и карбидов, графит, сульфиды, поры
0,8—1,2	—	Не более 20	950	Феррит с включениями сульфидов, фосфористая эвтектика, поры
0,8—1,2	—	Не более 20	700	То же
0,8—1,2	—	Не более 20	600	»
0,3—1,5	Cr 17—23; B 0,02—0,80	20—30	700	Легированный хромом и бором феррит, включения сульфидов, карбидов, боридов, поры
0,3—1,5	Cr 16—20; B 0,02—0,15	18—25	600	Гетерогенная структура на основе легированного аустенита, включения перлитоподобного типа, карбидов, сульфидов, поры

надлежность материала к порошковому, А — на назначение материала — вид и легирующих компонентов: Ж — железо; Д — медь, О — олово, Г — графит, молибдена, Цс — сернистый цинк, Л — латунь, М — молибден, мента в материалах сходных композиций, отличающихся процентным содержа-

нимальное допустимое значение твердости деталей (НВ_{дет}) для указанного устанавливаются в нормативно-технической документации на конкретные изделия. в мегапаскалях определяется по формуле

пористости. Поправочный коэффициент для марок материалов должен быть не ЖГрДФК, ПА-ЖГрЗМ, ПА-ЖНГрЗМ, ПА-ЖНГр10Цс, ЖХ18Н15КБ; 16,6—20,0 — ПА-ЖГр, ПА-ЖГрДК1; 29,3 — ПА-ЖГр3; 32,0 — ПА-ЖДК; 33,3 — ЖГрД5; 63,6 — ПА-ЖГр2Д, %;

пористости материала в нормативно-технической документации на конкретные

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

Марка материала	Предел проч- ности при из- гибе, МПа	Временное сопротивление при растяже- нии, МПа	Ударная вязкость, кДж/м ²
	не менее		
ПА-Ж	130	85	30
ПА-ЖД	250	120	30
ПА-ЖД5	300	150	40
ПА-ЖК	170	120	.
ПА-ЖДК	250	120	30
ПА-ЖГр	140	120	30
ПА-ЖГр2	110	100	20
ПА-ЖГр3	110	70	15
ПА-ЖГрД	250	150	30
ПА-ЖГр2Д	200	150	25
ПА-ЖГрД5	250	150	30
ПА-ЖГрК	140	100	30
ПА-ЖГр2К	150	100	20
ПА-ЖГрДК	200	150	25
ПА-ЖГрДК1	200	150	20
ПА-ЖГрДК6	220	—	—
ПА-ЖГрЛ	—	300	150
ПА-ЖГрЦс	180	140	—
ПА-ЖГр3Цс	160	100	20
ПА-ЖГрЦсОК	180	—	—
ПА-ЖГрФК	—	180	70
ПА-ЖГрФ1К	—	240	60
ПА-ЖГрДФК	—	200	20
ПА-ЖГрДФМс	200	200	20
ПА-ЖГрДМс	220	200	40
ПА-ЖГр3М	150	60	10
ПА-ЖНГр3М	250	180	20
ПА-ЖНГр10Цс	50	50	8
ПА-ЖФК	—	150	70
ПА-ЖФ1К	—	180	60
ПА-ЖФКМ	—	200	20
ПА-ЖХ20КБ	160	—	—
ПА-ЖХ18Н15КБ	300	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Марка	Условия работы	Область применения
ПА-Ж ПА-ЖК	<p>Работают при обильной смазке при давлении до 2,5 МПа и скоростях скольжения 1—2 м/с.</p> <p>В режиме самосмазывания нагрузки до 1,5 МПа, коэффициент трения 0,03—0,06. Присутствие серы увеличивает срок службы и улучшает обрабатываемость материала.</p>	<p>Прецизионные подшипники приборов, бытовой аппаратуры, счетно-решающих машин, текстильного оборудования</p>
ПА-ЖД, ПА-ЖД5, ПА-ЖДК, ПА-ЖГр, ПА-ЖГр2, ПА-ЖГр3, ПА-ЖГрД, ПА-ЖГрД5, ПА-ЖГр2Д	<p>Работают в условиях ограниченной и обильной смазки при давлениях до 4 и 10 МПа соответственно и скорости скольжения до 3 м/с; в режиме самосмазывания до 2 МПа.</p> <p>Коэффициент трения 0,035—0,125 в зависимости от количества смазки и состава материала. Материалы с увеличенным содержанием графита работают на верхнем пределе указанных нагрузок, при скоростях скольжения до 5 м/с имеют больший срок службы, меньший износ и коэффициент трения. Присутствие серы увеличивает износостойкость и улучшает обрабатываемость материала.</p>	<p>Подшипники и детали узлов трения тракторов, сельхозмашин, станков, приборов, аппаратов бытовой техники, автомобилей, например, деталей телескопических амортизаторов, редукторов лебедки и др.</p>
ПА-ЖГрК, ПА-ЖГр2К, ПА-ЖГрДК, ПА-ЖГрДК1, ПА-ЖГрДК6, ПА-ЖГрЦс	<p>Работают в режиме самосмазывания и ограниченной подачи смазки при давлении до 12 МПа, при скоростях скольжения в диапазоне 3—8 м/с при повышенных температурах до 250 °С.</p> <p>Коэффициент трения 0,01—0,1.</p>	<p>Подшипники скольжения и другие детали узлов трения автомобилей, станков, различных машин и механизмов.</p> <p>Например, втулки направляющей клапана, компрессора бытового холодильника и др.</p>
ПА-ЖГрЛ	<p>Работает в условиях ограниченной смазки при давлении 8 МПа, скорости скольжения 2—5 м/с и температуре минус 60—плюс 100 °С; имеет коэффициент трения не более 0,1 и улучшенную притираемость по сравнению с латуной.</p>	<p>Пробки кранов воздушных, водяных, паромасляных и других систем, например, кранов тормозных систем паровозов, вагонов и др.</p>

Марка	Условия работы	Область применения
ПА-ЖГрЗЦс	<p>Работает в режиме самосмазывания ограниченной смазкой при скоростях скольжения до 100 м/с; давлениях до 20 МПа при скорости 5—10 м/с. Работает в паре с закаленными сталями, имеет высокую износостойкость (до 8 раз большую, чем бронзы, баббиты, подшипники качения, чугуны), низкий коэффициент трения (0,02—0,2), величина которого зависит от условий трения</p>	<p>Подшипники, втулки, вкладыши, торцовые уплотнения быстровращающихся валов различных машин, двигателей, электроверетен, приборов и т. д.</p>
ПА-ЖГрЦсОК	<p>Работает в режиме самосмазывания и ограниченной смазки в диапазоне скоростей скольжения 5—75 м/с при давлениях от 0,1 до 10 МПа, уменьшающихся с повышением скорости.</p>	<p>Узлы трения вьюрочного веретена, подшипники активатора стиральной машины и др. бытовых приборов, текстильного оборудования и т. п.</p>
ПА-ЖГрФК, ПА-ЖГрФК	<p>Работает в паре с закаленными и нормализованными сталями, обладает повышенной износостойкостью (в 2,5 раза превышает износостойкость пористого бронзографита), имеет коэффициент трения 0,03—0,1</p>	<p>Подшипники и другие детали узлов трения станков, машин и механизмов</p>
ПА-ЖГрДФК, ПА-ЖГрДФМс, ПА-ЖГрДМс	<p>Работает в условиях ограниченной смазки при давлениях до 20 МПа; скорости скольжения от 0,5 до 12 м/с. Коэффициент трения 0,01—0,05. Малопористые материалы используются для работы без смазки при давлениях до 3 МПа. Рабочая температура до 200 °С, коэффициент трения 0,19—0,33</p>	<p>Детали узлов трения автомобилей (шайбы, сухари, втулки), например, втулка маятникового рычага передней подвески автомобиля ГАЗ-14 и др.</p>
ПА-ЖГрЗМ, ПА-ЖНГрЗМ	<p>Работают в условиях ограниченной смазки и без смазки в широком диапазоне скоростей скольжения от 0,1 до 100 м/с; допустимые давления до 18 МПа, температура до 450 °С на воздухе. Имеют коэффициент трения 0,03—0,20, повы-</p>	<p>Подшипники верхних опор скольжения шпинделя барабанов хлопкоуборочных машин, электромоторов, уплотнения бессмазочных компрессоров, приборов и др.</p>

Продолжение

Марка	Условия работы	Область применения
ПА-ЖНГр10Цс	<p>шенную износостойкость по сравнению с другими материалами на основе железа. Введение никеля повышает коррозионную стойкость материала, позволяет использовать его при трении в присутствии влаги и ее паров</p> <p>Предназначен для работы в воде, паре и других несмазывающих жидкостях; работает по закаленным и незакаленным поверхностям. Допустимые давления до 10 МПа, скорости скольжения до 50 м/с, температура до 250 °С; коэффициент трения 0,03—0,3 в зависимости от режима трения. Имеет в 2—6 раз более высокую износостойкость по сравнению с антегнитом, текстолитом, пластографитом и фторопластом</p>	<p>Торцовые уплотнения насосов установок по обработке молока, масла и молочных продуктов; подшипники опор скольжения моечных ванн, красильно-отделочных и сушильных агрегатов текстильной промышленности и т. п.</p>
ПА-ЖФК, ПА-ЖФ1К, ПА-ЖФКМ	<p>Работают в условиях ограниченной смазки при давлениях до 20 МПа, в диапазоне скоростей скольжения 0,5—6,0 м/с; рабочая температура до 200 °С; коэффициент трения 0,009—0,030. Малопористые материалы способны работать без смазки при давлениях до 3,5 МПа и скорости скольжения 0,8 м/с. Коэффициент трения 0,19—0,30.</p>	<p>Подшипники и другие детали узлов трения станков; машин и механизмов</p>
ПА-ЖХ20КБ, ПА-ЖХ18Н15КБ	<p>Предназначены для работы без смазки в воде и других агрессивных средах, при температурах до 600 °С, скоростях скольжения до 60 м/с. Имеют более высокую износостойкость в присутствии абразива, чем закаленная сталь 40Х13.</p>	<p>Армированные втулки насосов водоподъема, подшипники химической аппаратуры, двигателей, приборов и т. д.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Обозначение марок по ГОСТ 26802—86	Ранее применявшиеся обозначения в НТД
ПА-Ж ПА-ЖД	Жпор; ЖГр0,5; Ж-6,0; ЖГр0,1 ЖД2,5; ЖД3; ЖД3,5; ЖГр0,1Д2,5
ПА-ЖД5 ПА-ЖК ПА-ЖДК	ЖГр0,5Д2,5 ЖД5; ЖД10; ЖГр0,25Д5; ЖД10—6,0 ЖК0,3; ЖК0,4 ЖД3К0,3; ЖДК0,27; ЖГр0,5Д3Д3К0,3; ЖГр0,5Д3К0,4
ПА-ЖГр	ЖГр0,5Д2,5К0,3; ЖГр0,5Д2,5К0,4 ЖГр1; ЖГр1,2; ЖГр1,5; Ж40—59; ЖГр1— 60; Ж20—62
ПА-ЖГр2 ПА-ЖГр3 ПА-ЖГрД	ЖГр2; ЖГр2—20; Ж50—58 ЖГр3—20; ЖГр3—5,5; ЖГр3; Ж60—57 ЖГр0,5Д2,5; ЖГр0,8Д3; ЖГр(1—1,5) Д(2,7—3,3); ЖГр1Д2,5; Ж40Д3—58
ПА-ЖГр2Д ПА-ЖГрД5 ПА-ЖГрК	ЖГр2Д2,5; ЖГр3Д3; ЖГр3Д3—5,5 ЖГр1,5Д10; МЖГ1; ЖГр1,5Д5 ЖГр1К0,8; ЖГр1К1; ЖГр1,2К0,8; Ж20Н1,5К1—59; Ж30К1—58
ПА-ЖГр2К ПА-ЖГрДК	ЖГр3К0,8; ЖГр3К1; ЖГр2К1 ЖГр1Д2,5К0,4; ЖГр1,2Д2,5К0,4; ЖГр1,5Д2,5К0,4; ЖГр2,5Д2,5К0,3; ЖГр1,5Д3К0,4; ЖГр1,5Д3К0,4; ЖГр1,5Д3К0,3; Ж30Д3К0,4—60;
ПА-ЖГрДК1	ЖГр1,5Д2,5К0,5 ЖГр0,5Д3К0,8; ЖГр1Д2,5К; ЖГр1,2Д2,5 К0,8;
ПА-ЖГрДК6	ЖГр2Д2,5К0,8; Ж20Н1,5Д1,5К1—59
ПА-ЖГрЛ	ЖГр1,5Д3 пропитан серой (без марки)
ПА-ЖГрЦс	ЖГр1,5Л; Ж40Л—59
ПА-ЖГр3Цс	ЖГр(1,0—1,5)Цс4
ПА-ЖГрЦсОК	ЖГрЦс4У; ЖГр3Цс4
ПА-ЖГрФК	ЖГр1,5Цс401К1
ПА-ЖГрФ1К	ЖФ0,5К1Гр0,8
ПА-ЖГрДФК	ЖФ1К1Гр0,8
ПА-ЖГрДФМс	ЖГр0,6Д2,8К0,3Ф0,3
ПА-ЖГрДМс	—
ПА-ЖГр3М	ЖГр3М15
ПА-ЖНГр3М	ЖНГр3М15
ПА-ЖНГр10Цс	МГ30ЖН1К
ПА-ЖФК	ЖФ0,5К1
ПА-ЖФ1К	ЖФ1К1
ПА-ЖФКМ	ЖФ1К1М2,5
ПА-ЖХ20КБ	Х20КБ
ПА-ЖХ18Н15КБ	Х18Н15КБ

Изменение № 1 ГОСТ 26802—86 Материалы антифрикционные порошковые на основе железа. Марки

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.12.89 № 3960

Дата введения 01.07.90

Пункт 1 дополнить абзацами: «Стандарт не распространяется на порошковые материалы после термообработки»

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5755/1 в части марок ПА-Ж и ПА-ЖД».

Пункт 2. Таблицу дополнить графой — Предел прочности при радиальном сжатии $\sigma_{p.c.}$, МПа, не менее; графу «Микроструктура» изложить в новой редакции:

Марки	Предел прочности при радиальном сжатии $\sigma_{p.c.}$, МПа, не менее	Микроструктура
ПА-Ж	120 170 (при пористости не более 22 %)	Феррит, поры, допускается перлит до 20 %
ПА-ЖД	225	То же
ПАЖД5	270	То же, допускаются отдельные включения меди и цементита до 10 %
ПА-ЖК	155	Феррит, включения сульфидов, поры, допускается перлит до 20 %, отдельные включения цементита до 5 %
ПА-ЖДК	225	Феррит, включения сульфидов, поры, допускается перлит до 20 %, отдельные включения цементита до 5 %
ПА-ЖГр	125	Перлит, поры, допускается феррит до 40 %, включения и разорванная сетка цементита до 10 % и включения графита

(Продолжение см. с. 76)

Марки	Предел прочности при радиальном сжатии $\sigma_{p.c.}$, МПа, не менее	Микроструктура
ПА-ЖГр2	100	Перлит, графит, поры, допускается феррит до 40 %, включения цементита до 10 %
ПА-ЖГр3 ПА-ЖГрД	100 225	То же Перлит, поры, допускаются феррит до 40 %, включения и разорванная сетка цементита до 10 % и включения графита
ПА-ЖГр2Д	180	Перлит, графит, поры, допускается феррит до 40 %, включения цементита до 10 %
ПА-ЖГрД5	225	Перлит, поры, допускается феррит до 40 %, включения и разорванная сетка цементита до 10 %, включения графита и меди
ПА-ЖГрК	125	Перлит, включения сульфидов, поры, допускаются феррит до 40 %, включения и разорванная сетка цементита до 15 % включения графита
ПА-ЖГр2К	135	Перлит, графит, включения сульфидов, поры, допускается феррит до 40 %, отдельные включения цементита до 15 %
ПА-ЖГрДК	180	Перлит, включения сульфидов, поры, допускается феррит до 40 %, включения и разорванная сетка цементита до 15 % и включения графита
ПА-ЖГрДК1	180	То же

(Продолжение см. с. 77)

Марки	Предел прочности при радиальном сжатии $\sigma_{p.c}$, МПа, по методу	Макроструктура
ПА-ЖГрДКВ	200	Зернистый перлит, твердый раствор меди в железе, сульфиды, поры, допускаются включения и разорванная сетка цементита и включения графита
ПА-ЖГрЛ	—	Перлит, латунь, допускается феррит до 40 %, включения и разорванная сетка цементита до 15 % и включения графита
ПА-ЖГрЦс	160	Перлит, сульфиды, поры, допускаются феррит до 30 %, включения и разорванная сетка цементита до 15 %, включения графита
ПА-ЖГрЗЦс	145	Перлит, сульфиды, графит, поры, допускаются феррит до 30 % и включения цементита до 15 %
ПА-ЖГрЦсОК	160	Перлит, феррит 30—60 %, сульфиды, графит, поры
ПА-ЖГрФК	—	Перлит, сульфиды, фосфористая эвтектика, поры, допускаются феррит до 40 %, графит
ПА-ЖГрФ1К	—	То же
ПА-ЖГрДФК	—	Перлит, сульфиды, фосфористая эвтектика, поры допускаются феррит до 40 %
ПА-ЖГрДФМе	180	То же, и цементита до 10 %
ПА-ЖГрДМе	200	Перлит, сульфиды, поры, допускаются феррит до 40 %, включения и разорванная сетка цементита до 10 %, включения графита
ПА-ЖГрЗМ	135	Перлит, свободный графит, отдельные включения карбидов до 15 %, феррит до 30 %, поры
ПА-ЖНГрЗМ	225	Твердый раствор с участками перлита и мартенситоподобной структуры, отдельные включения карбидов, свободного графита, поры
ПА-ЖНГр10Цс	45	Твердый раствор с включениями участков перлита и карбидов, графит, сульфиды, поры
ПА-ЖФК	—	Феррит с включениями сульфидов, фосфористая эвтектика, поры
ПА-ЖФ1К	—	То же
ПА-ЖФКМ	—	»
ПА-ЖХ20КВ	145	Легированный хромом и бором феррит, включения сульфидов, карбидов, боридов, поры
ПА-ЖХ18Н15КВ	270	Гетерогенная структура на основе легированного аустенита, включения перлитоподобного типа, карбидов, сульфидов, поры

примечание 1 изложить в новой редакции: «1. Показатель предела прочности при радиальном сжатии до 01.01.92 браковочным признаком не является и не разделяется для набора статистических данных»;

примечание 2. Первый абзац исключить;

таблицу дополнить примечанием — 3: «3. По согласованию изготовителя с потребителем микроструктура должна быть:

для марки ПА-ЖГр — перлит, перлит-феррит, феррито-перлит (перлита не менее 40 %), разорванная сетка цементита до 15 %, включения графита;

для марки ПА-ЖГрД — перлит, перлит-феррит, феррито-перлит (перлита не менее 40 %), разорванная сетка цементита до 15 %, отдельные мелкие включения графита и меди;

для марки ПА-ЖГрК — перлит, перлит-феррит, феррито-перлит (перлита не менее 40 %), включения сульфидов, разорванной сетки цементита до 15 %, графита, поры;

для марки ПА-ЖГрДК — перлит, перлит-феррит, феррито-перлит (перлита не менее 40 %), включения и разорванная сетка цементита до 15 %, включения графита и меди;

для марки ПА-ЖГрДК6 — перлит, перлит-феррит, феррито-перлит (перлита не менее 40 %), сульфиды, поры, допускаются включения и разорванная сетка цементита до 10 % и включения графита».

Стандарт дополнить пунктами — 6, 7: «6. Условное обозначение состоит из букв и цифр. Буквы указывают: П — принадлежность материала к порошковому, А — назначение материала — антифрикционный, после дефиса — основа материала и легирующие элементы: Ж — железо, Д — медь, О — олово, Гр — графит, Х — хром, Н — никель, Ф — фосфор, Б — бор, К — сера, Мс — дисульфид молибдена, Цс — сернистый цинк, Л — латунь, М — молибден.

Цифры, стоящие после букв, указывают на содержание определенного элемента в материалах сходных композиций, отличающихся процентным содержанием одних и тех же элементов.

Пример условного обозначения порошкового антифрикционного материала на основе железа, легированного углеродом по ГОСТ 26802—86

ПА-ЖГр ГОСТ 26802—86.

7. Методы контроля

7.1. Пористость определяют по ГОСТ 18898—73.

7.2. Твердость определяют по ГОСТ 25698—83.

7.3. Предел прочности при радиальном сжатии определяют по ГОСТ 26529—85.

7.4. Предел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 18228—85.

7.5. Временное сопротивление при растяжении определяют по ГОСТ 18227—85.

7.6. Ударную вязкость определяют по ГОСТ 26528—85».

(ИУС № 3 1990 г.)